

**Technický list výrobku****D 4**

Disperzní lepidlo

Jednokomponentní disperzní lepidlo pro lepení polystyrenových desek EPS na lehké panely systémem WDV LOBATHERM H-P a H-PO.

**➤ Technické údaje**

- Teplota zpracování: +5 °C
- Specifická hmotnost: 1,3 kg/l
- Spotřeba: cca 2,0 – 2,5 kg/m<sup>2</sup> v závislosti na druhu podkladu
- Balení: Plastová nádoba

**➤ Vlastnosti**

Nízké pnutí zajišťuje plastičnost, hmota je jednokomponentní. Tento materiál je připraven k okamžitému použití, je snadno zpracovatelný. Výztuha klínky není potřebná.

**➤ Kvalita & složení**

Stálá kontrola jakosti

Systémový produkt LOBATHERM

Chování pro případ požáru – ve zpracovaném stavu obtížně zápalné B 1

**➤ Podklad**

Podklad musí být v každém případě dokonale rovný, hladký bez zbytků. Nabobtnalé hrany musí být odfrézovány. Nesmí se lepit na vlhké, resp. mokré podklady.

**➤ Zpracování**

Pro lepení polystyrenových desek EPS systémem WDV LOBATHERM H-P a H-PO. Dále pro slepování polystyrenových desek EPS, speciálně pro suché, neošetřené, nesavé, absolutně rovné dřevěné panely, např. dřevotřískové desky, dýhované překližky, dřevovláknité desky, cementem vázané desky jako např. Protec, Cetris, eternitové desky, duri-panely a sádrovláknité desky (např. Fermacell) a OSB desky. Venkovně a vnitřně.

Lepidlo je připraveno k okamžitému použití. Nanášení se provádí celoplošně hřebenovým způsobem pomocí zubové stěrky (4x4 mm – max. 6x6 mm) na podklad, nebo na polystyrenovou desku EPS.

**Zpracovací čas**

Aby se zabránilo tvorbě nežádoucí zavadlé vrstvy lepidla, je třeba podle počasí nenatahovat více lepidla, než lze položit na polystyrenové desky EPS max. během 10 minut. Desky musí být položeny do čerstvého, nezavadlého lepidla.

**➤ Teplota pro zpracování**

Teplota vzduchu, pokladu a lepidla D4 nesmí během zpracování poklesnout pod + 5°C.

**➤ Čas pro schnutí**

Je zhruba 24 hodin při teplotě vzduchu 20°C a relativní vlhkosti vzduchu 65%. Vysoká vlhkost vzduchu, nízká teplota a nesavé podklady zpomalují schnutí.

- **Spotřeba**  
Podle podkladu zhruba 2,0 a 2,5 kg/m<sup>2</sup>
  
- **Čištění pracovních nástrojů**  
Čistit vodou ihned po upotřebení.
  
- **Skladování**  
V chladu v uzavřeném originálním obalu. Chránit před mrazem a přímými slunečními paprsky.
  
- **Poznámka**  
Tento popis vychází z rozsáhlých zkoušek a praktických zkušeností. Při nejasnostech kontaktujte naše obchodní zástupce.

- **Technický list vydal**  
quick – mix k.s.  
Vinohradská 82  
618 00 Brno  
Tel.: 548 210 441  
Fax: 548 216 657

08/2008