

Technický list výrobku



QG

Křemičitý adhézní můstek

Quarzgrundierung QG

Křemičitý adhézní můstek pro vynikající přídržnost na velmi zatěžovaných plochách a dřevěných podkladech. Pro venkovní a vnitřní použití.

➤ **Technické údaje**

- Zrnitost: 0-0,5 mm
- Doba schnutí: 12 – 24 hodin
- Záměsová voda: cca 4,5 l/40 kg
- Teplota při zpracování: nad + 5°C
- Spotřeba: cca 0,5 – 0,8 kg/m²

➤ **Vlastnosti**

Připraven pro okamžité použití, vhodný pro nanášení štětkou i válečkem. Bez ředidlový materiál. Vynikající přilnavost, zejména na kritických podkladech. Má lehkou zpracovatelnost.

➤ **Použití**

Použití v interiéru i exteriéru. Možné použít na svislých i vodorovných plochách. Je pro vynikající přídržnost na podkladech s velmi vysokou nasákavostí. Jako adhézní můstek pro dřevěné povrchy s následnou aplikací quick-mix nivelační hmoty vyztužené vlákny FA 20. Při aplikaci ve venkovním prostředí doporučujeme přidat do produktu 10% objemové hmotnosti cementu, hmotu dokonale promíchat a následně nanášet na podklad.

➤ **Podklad**

Podklad musí být suchý, pevný, stabilní a bez prachu, nečistot, prasklin a zbaven všech látek na bázi organických rozpouštědel olejů barevných filmů a polytůr.

➤ **Zpracování**

Zpracování ve vnitřním prostředí:

Nefeděný produkt po dokonalém promíchání aplikujte na podklad. Ve vnitřním prostředí nepřidávejte jakékoliv jiné přísady.

Zpracování ve venkovním prostředí:

Pro zpracování ve venkovním prostředí doporučujeme přidat do směsi 10% cementu a po dokonalém promíchání nanést na podklad pomocí vhodného náradí. Při aplikaci ve venkovním prostředí nutno zabránit rychlému proschnutí nanesené vrstvy, neboť hrozí sprášení naneseného množství materiálu.

Možnost následných dalších pracovních postupů je v rozmezí 12 – 24 hodin po aplikaci. Časový odstup je závislý na okolní teplotě v místě aplikace. Optimální teplota při aplikaci od +5°C do +30°C.

Nepracovávají při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C. Čerstvý materiál chraňte před prudkým vysycháním a nevhodnými povětrnostními podmínkami jako je silné sluneční záření, mráz, déšť.

➤ **Skladování**

V suchu na dřevěných paletách. Doporučujeme zpracovat do 12 měsíců.

➤ **Balení**

Dodává se v pytlích o váze 40 kg.

➤ **Upozornění**

Při styku s pokožkou působí alkalicky. Zamezte přímému styku s očima. Při potřísnění pokožky umyjte postižené místo dostatečným množstvím vody. Při potížích vyhledejte lékařské ošetření. Nespotřebovaný materiál nechte vytvrdnout a likvidujte jako stavební odpad.

➤ **Technický list vydal**

quick – mix k.s.
Vinohradská 82
618 00 Brno
Tel.: 548 210 441
Fax: 548 216 657
08/2007ABA