

Technický list výrobku



LX 300

Lobaxan - fasádní barva pro zateplovací systémy

Lobaxan 300

Vysoce kryjící fasádní barva na bázi siloxanu. Slouží jako vyrovnávací, nebo fasádní nátěr. Zejména pro kontaktní zateplovací systém.

➤ **Technické údaje**

- | | |
|---|--|
| ○ Pojivá báze: | Akryláty a pryskyřice na bázi siloxanu |
| ○ Měrná váha: | cca 1,45 kg/l |
| ○ Kat. odolnosti při zatížení nárazovým deštěm: | III. = silná odolnost dle DIN 4108 |
| ○ Odolnost vůči povětrnostním vlivům: | dle VOB část C, DIN 18363 |
| ○ Koeficient nasákavosti: | W24 < 0,09 kg/(m ² h _{0,5}) dle DIN 52617 |
| ○ Tloušťka vzduchové vrstvy: | rd < 0,2 m |
| ○ Doba schnutí: | cca 6-8 hodin |
| ○ Teplota při zpracování: | +5°C |
| ○ Spotřeba: | dle savosti a struktury podkladu cca 0,4-0,8 l/m ² |

➤ **Vlastnosti:**

Tato hmota je odolná proti povětrnostním vlivům, má vysokou schopnost difúze vodní páry a je velice odolná proti zmýdelnění. Snadno zpracovatelná. Má nízké pnutí a nízkou náchylnost ke znečištění a má vysokou krycí schopnost.

➤ **Použití**

Zejména jako vyrovnávací nátěr na tepelně izolační sdružené systémy a minerální omítky. Používá se především pro jednorázový vyrovnávací nátěr bílých a barevných ušlechtilých a minerálních omítek. Posledně uvedené je možné s ohledem na vysokou schopnosti difúze vodní páry LOBAXANu 300 přetřít již po cca 3 dnech po provedení nátěru.

➤ **Zpracování**

Barvicím válečkem nebo malířskou štětkou.

1. nátěr: Podle nasákavosti podkladu LOBAXAN 300 zředit maximálně 15 % vody.

2. nátěr: Podle požadované plnicí síly zředit maximálně 5% vody. Malířskou štětkou provést vydatný a rovnoměrný nátěr.

Pokud bude zapotřebí nanést 3. nátěr, opět rozředit 5% vody.

➤ **Složení&kvalita**

Vysoká odolnost v případě zatížení nárazovým deštěm dle DIN 4108

Odolnost vůči povětrnostním vlivům dle DIN 18363

Barevné odstíny dle vzorníku firmy quick-mix

Pojiva: akryláty a siloxanové pryskyřice

➤ **Podklad**

Podklad musí být savý, suchý, zbavený prachu a bednicích olejů, vosků i ostatních separačních prostředků. Při posuzování a přípravě podkladu je třeba se řídit pokyny VOB/C a DIN 18363. všechny minerální podklady musí být dobře ztuhlé. Vysoce vázané disperzní barvy, olejové, lakové barvy a podobné nátěry se musí odstranit. Staré nátěry barvami na bázi siloxanové pryskyřice a drsné, pevně Inoucí staré nátěry je nutno očistit. Silně savé podklady se musí vydatně ošetřit penetračním přípravkem pro zpevnění podkladu LOBACRYL 100 nebo přípravkem LOBAXAN 100. Přípravek pro zpevnění podkladu LOBACRYL 100 musí zavadnout.

➤ **Skladování**

Skladujte v suchu na dřevěných paletách. Doporučujeme spotřebovat cca do 6 měsíců.

➤ **Balení**

Dodáváme v plastových vědrech o objemu 15 l.

➤ **Likvidace**

Kód likvidace odpadu č.: 08 01 03 (odpady barev a laku na bázi vody) pro LOBAXAN 300. Vracejte pouze zcela prázdné obaly. Zbytky materiálu je možné po zaschnutí likvidovat podle kódu pro likvidaci odpadu č.: 08 01 05 (vytvrzené barvy a laky) nebo v souladu s místními úředními předpisy. (příp. informace si zajistěte prostřednictvím místní organizace pro likvidaci odpadu.) Informace jsou poskytovány na základě rozsáhlých zkoušek a četných praktických zkušeností a nelze je aplikovat na každý konkrétní případ použití. Doporučujeme proto provést si vlastní zkoušku. Technické změny v rámci dalšího vývoje jsou vyhrazeny. Jinak platí naše všeobecné obchodní podmínky.

➤ **Pokyny týkající se nebezpečnosti a označení pro přepravu**

Označení dle GefStoffV/ EG: -

VbF: - GGVS/ADR: -

Kategorie ohrožení vody: 1 (vlastní zatřídění)

➤ **První pomoc**

Při potřísnění odložte kontaminovaný oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Při zasažení očí je vymývejte 10-15 minut velkým množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru vody. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí a požití vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí tento technický list.

➤ **Poznámka**

Uvedené informace vyplývají ze zkušeností získaných četnými zkouškami a praktickými pokusy, které ne vždy odpovídají podmínkám praxe. Doporučujeme proto provést si vlastní zkoušku. Vyhražujeme si však právo na technické změny plynoucí z dalšího technického vývoje. Jinak platí naše obecné obchodní podmínky.

➤ **Technický list vydal**

quick – mix k.s.

Vinohradská 82

618 00 Brno

Tel.: 548 210 441

Fax: 548 216 657

08/2007ABA