BARLET PENETRAČNÍ NÁTĚR SILIKÁT

Výrobek splňuje předepsané maximální prahové hodnoty organických těkavých látek (VOC) platné po 1.1.2010

Složení:
Směs draselného vodního skla, vody, aditiv a speciálních látek.

Barevné odstíny:
Bezbarvá kapalina s lehkým zákalem

Použití:
Jako základní penetrační nátěr na savé omítky pro sjednocení savosti a zároveň zlepšení přilnavosti nátěru barvou Barlet silikát. Pro případné ředění barvy Barlet silikát.

Nanášení:
Štětkou .

Příklad pracovního postupu:
Pro zpevnění a sjednocení savosti zpískovatělých, vyspravených, nerovnoměrně sajících omítek se provede nátěr štětkou prostředkem Barlet penetrační nátěr silikát.

Orientační vydatnost:
5-10 m^2/1 kg (5-10 m^2/1 l) pro jeden nátěr, vydatnost závisí na savosti podkladu

Vlastnosti v tekutém stavu:
Obsah netěkavých složek nejméně 8%.

VOC – obsah organických těkavých látek :
Kategorie: A/h VŘNH
Prahová hodnota VOC 30 g/l (2010)
Max. obsah VOC ve stavu připraveném k použití : 0,1 g/l

Balení:
Plastové obaly 5 a 25 kg.

Likvidace zbytku výrobku :
Nepoužitelné zbytky výrobku lze po vyschnutí vody ukládat na skládkách komunálního odpadu. Kód odpadu : 080112, kategorie odpadu : O.

Likvidace obalu :
Obal lze po vymytí likvidovat jako druhotnou surovinu. Kód odpadu : 150102, kategorie odpadu : O.

Skladovatelnost:
Skladujte v suchém prostředí při teplotě +5°C až + 25°C. Záruční doba 24 měsíců od data výroby pro výrobek v původním neotevřeném obalu. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem !

Verze 28.8.2010

BARVY A LAKY TELURIA, spol. s r.o.,
Skrchov 1, 67961 Letovice
Tel. ústředna: +420 516 474 211-2
Odd.prodeje: +420 516 474 556-7
Fax: +420 516 474 257

e-mail: tel@teluria.cz
objednávky:prodej@teluria.cz
www.teluria.cz