

BARLET PENETRAČNÍ NÁTĚR UNIVERZÁLNÍ AKRYLÁT

V 1307

Výrobek splňuje předepsané maximální prahové hodnoty organických těkavých látek (VOC) platné po 1.1.2010

Složení:

Směs vodních disperzí makromolekulárních látek, speciálních aditiv a konzervačních látek.

Barevný odstín:

Bezbarvý.

Použití:

Jako základní penetrační nátěr na savé podklady (omítky, dřevo atd.) pro snížení savosti a zároveň zlepšení přilnavosti vrchního nátěru disperzní barvou (Latex, Bakrylex email, Barlet akrylát, Bakrylex lak).

Nanášení:

Štětcem nebo stříkáním.

Orientační vydatnost:

5-10 m²/l kg (5-10 m²/l l) pro jeden nátěr, vydatnost závisí na savosti podkladu

Příklad pracovního postupu:

BARLET penetrační nátěr univerzální akrylát se nanáší štětkou na suchý, prachu a nečistot zbavený podklad v jedné nebo ve dvou vrstvách (dle savosti podkladu). Vrchní nátěr disperzní barvou je možno aplikovat po zaschnutí penetrační vrstvy.

V závislosti na savosti a na stavu zpevněvaného podkladu je možno ředit v poměru 1 díl penetrace a až 5 díly vody.

Vlastnosti napouštědla:

Mléčná až nažloutlá kapalina.

obsah netěkavých složek min. 14 %

VOC – obsah organických těkavých látek :

Kategorie: A/h VRNH

Prahová hodnota VOC : 30 g/l (2010)

Max. obsah VOC - ve stavu připraveném k použití : 12 g/l

Balení:

Plastové obaly 5 a 10 kg.

Likvidace zbytku výrobku :

Nepoužitelné zbytky výrobku lze po vyschnutí vody ukládat na skládkách komunálního odpadu. Kód odpadu : 080112, kategorie odpadu : O.

Likvidace obalu :

Obal lze po vymytí likvidovat jako druhotnou surovinu. Kód odpadu : 150102, kategorie odpadu : O.

Skladovatelnost:



BARVY A LAKY
TELURIA®

Skladujte v suchém prostředí při teplotě +5°C až +25°C. Záruční doba 5 let od data výroby pro výrobek v původním neotevřeném obalu. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem !

Verze 25.2.2011

BARVY A LAKY TELURIA, spol. s r.o.,
Skrchov 1, 67961 Letovice
Tel. ústředna: +420 516 474 211-2
Odd.prodeje: +420 516 474 556-7
Fax: +420 516 474 257

e-mail: tel@teluria.cz
objednávky: prodej@teluria.cz
www.teluria.cz