

BARLET ZÁKLADNÍ NÁTĚR POD OMÍTKY

Mozaikové i dekorativní

- Zvyšuje přilnavost vrchní omítky
- Sjednotí savost a barvu podkladu
- Podklad zpevní

Složení:

Barlet základní nátěr pod omítky je směs anorganických pigmentů, plniv, písku a akrylátové disperze s přísadou speciálních aditiv a fungicidních přípravků.

Barevné odstíny:

Základní nátěr se vyrábí jako báze k probarvení do odstínů dle použité vrchní omítky tónovacím systémem Teluria color příp. jinými tónovacími systémy pro venkovní použití.

Použití:

Používá se jako základní nátěr pod Barlet mozaiková omítka nebo Barlet prstovitá dekorativní omítka

Příprava podkladu :

Podklad musí být suchý, pevný, bez prachu, starých nátěrů a nesoudržných částic.

Podklad musí být rovný, bez trhlin a dostatečně vyzrálý.

Vhodným podkladem jsou např. štukové omítky, podklady přestěrkované cementovými tmely apod. Pro použití zejména na zateplovací systémy nejsou vhodné příliš syté a tmavé odstíny.

Vlastní aplikace

Barlet základní nátěr se nanáší min. 6 hodin před vlastní aplikací omítky. Před použitím lze přiředit základní nátěr max. 10 % vody.

Nanášení :

Štětka, válečkem

Podmínka aplikace :

Práce nelze provádět za deště, mlhy, silného větru a na přímo osluněných plochách. Optimální teplota při aplikaci je doporučena v rozmezí +15 až + 25 °C. Teplota podkladu a prostředí nesmí klesnout pod + 7° C a nesmí být vyšší jak +30 °C - po celou dobu schnutí !!

Zvýšená vlhkost vzduchu a nižší teploty mohou výrazně ovlivnit rychlost zasychání .

Upozornění :

Všechna znečištěná místa a nářadí ihned omyjte teplou vodou, zaschlá barva se obtížně odstraňuje!

Obsahuje jemný křemičitý písek – nedoporučuje se aplikace stříkáním !

Orientační spotřeba :

cca 0,25 kg/m²

Spotřeba je orientační a je závislá na typu podkladu a způsobu nanášení (např. rozdíl mezi strukturou štuku a hlazené stěrkové hmoty).



**BARVY A LAKY
TELURIA®**

VOC – obsah organických těkavých látek :

Kategorie: A/c VRNH

Prahová hodnota VOC : 40 g/l (2010)

Max. obsah VOC - ve stavu připraveném k použití : 6 g/l

Likvidace zbytku výrobku :

Nepoužitelné zbytky výrobku lze po vyschnutí vody ukládat na skládkách komunálního odpadu. Kód odpadu : 080112, kategorie odpadu : O.

Likvidace obalu :

Obal lze po vymytí likvidovat jako druhotnou surovinu. Kód odpadu : 150102, kategorie odpadu : O.

Skladovatelnost:

Skladujte v suchém prostředí při teplotě +5°C až +25°C. Záruční doba 60 měsíců od data výroby pro výrobek v původním neotevřeném obalu. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem !

Verze 26.01.2011

BARVY A LAKY TELURIA, spol. s r.o.,
Skrchov 1, 67961 Letovice
Tel. ústředna: +420 516 474 211-2
Odd.prodeje: +420 516 474 556-7
Fax: +420 516 474 257

e-mail: tel@teluria.cz
objednávky: prodej@teluria.cz
www.teluria.cz